

	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not Recommended																									
Acetal		E			=			=			=			E											
Acetaldehyde		E			=			=			=			E	E	F			=				E		
Acetamide		E			=			E			E	G		E	E										
Acetate Solvents		=			=			=			E			E											
Acetic Acid	10	E	G		F			E			=			E	E	G	G	G	G	G	G		E	E	
Acetic Acid	25	G			=			E			G			E	E	G			G				E		
Acetic Acid	50	E			=			E						E	E	F			F				E		
Acetic Acid	99	G			=			G			=			E	F										
Acetic Anhydride		F			=			E			=			E	E	F			G				G		
Acetic Ester		F			=			=			=			E											
Acetic Ether		F			=			=			=			E											
Acetic Acid Amylester		F			=						=														
Acetic Acid Anhydride		F			=			E			=			E	E										
Acetic Acid Butylester		F			=			=			=			E	F										
Acetic Acid Ethylester		F			=			=			=			E											
Acetic Acid Glacial		G			=			E						E											
Acetic Acid Methylester		F			=			=			=			E											
Acetic Acid-2-Methoxyethylester		G			=			F			=			E											
Acetic Acid Propylester		F			=			=			=			E											
Acetic Acid Vinylester		E			=			=			=			E											
Acetone		G			=			F			=			E	E	G			G				E		
Acetone Cyanohydrin		=			=			F						E		G			F				E		
Acetonitrile		F			=			F			=			E		=			=				=		
Acetophenone		G			=			=			=			E		F			=				E		
Acetyl Acetone		E			=			=			=			E		F			=				G		
Acetyl Cellulose		G			=						E			E											
Acetyl Chloride		=			=			=			E			G		=			=				=		
Acetyl Oxide		=			F			G			=			E	F										
Acetylene		E			E			G			E			E		G			G				E		
Acetylene Dichloride		=			=			=			E			F		=			=				=		
Acetylene Tetrachloride		=			=			=			E			F	=	=			=				=		
Acid Crude Tar		=			E	G		E			E			E	G										
Acrolein		E			=			=			=			E											
Acrylic Acid		E			=			E			=			G											
Acrylic Acid Ethylester		F			=			=			=			E											
Acrylic Acid Methylester					=			=			=			E											
Acrylonitrile		G			=			=			=			E	E	=			=				=		
Adipic Acid		E			E			G			E			E	E	E			E				E		
Adipic Acid Diethylester		=			=			=			=			E											

Telefoon
 +31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not Recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Agricultural Spray Oil		=			E			=			E			E											
Air		E	G		G			E	G		E	G		E	E		E			E			E		
Alabaster	Aq	E			E			E			E			E											
Aliphatic Acid		E			E			E			E														
Aliphatic Alcohols		Refer to a specific one																							
Alk-Tri®		=			=			=			E			G	=										
Alkil Benzene	Aq	=			=			=			E			E	=										
Alkil Lauryl Sulphonate		E			E			G			E			E											
Allyl Alcohol		E			E			E			E			E	E		G			G			E		
Allyl Benzol		=			=			=			E			E	=										
Allyl Bromide					=			=			G			G			=			=			=		
Allyl Chloride		=			=			=			G			G	=		=			=			=		
Alum	Aq	E	G		G			E	G		E			E	E		E			E			E		
Aluminium Acetate	Aq	E			E			E						E	E		E			E			E		
Aluminium Bromide		E			E			E			E			E											
Aluminium Chlorate	Aq	E			E			E			E			E											
Aluminium Chloride	Aq	E	G		G			E	G		E	G		E	E		E			E			E		
Aluminium Fluoride		E	G		G			E	G		E			E	E		E			E			E		
Aluminium Fluorosilicate		E						G						E											
Aluminium Formate	Aq	F	=		=			G			=			E	E										
Aluminium Hydroxide	Aq	E	G		E			F			E			E	E		E			E			E		
Aluminium Iodide		E						G						E											
Aluminium Nitrate	Aq	E			E			E	G		E			E			E			E			E		
Aluminium Oxyde	Aq	E			E			E			E			E											
Aluminium Phosphate	Aq	E			E			E			E			E			E			E			E		
Aluminium Salts		Refer to a specific one																							
Aluminium Sulphate	Aq	E			E			E	G		E			E	E	G	E			E			E		
Aluminium Sulphide		G			E			E			E			E	E										
Aminobenzene		=			F						=			E											
Aminodiethyle		F			=						=			E											
Aminoethanol		E			F			G			=			E			G			G			E		
Aminopropanol		G			F			=			=			E											
Aminoethanol Amine		E			G			E			=			E											
Aminoethyl Ethanolamine		E			F			G			=			E											
Ammonia Anhydrous		Use Anhydrous Ammonia Hose Only																							
Ammonia Gas		E	G		E			E			=			E	E		E	G		E	F		E	G	
Ammonia Liquid	25	E	G		G			F			E	F		E			=			=			E		
Ammonia Vapour		Use Anhydrous Ammonia Hose Only																							
Ammonia Water	25	E	G		E			E	G	G	E	F		E	E		=			F			E		

Telefoon
 +31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not Recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Ammonia Cupric Sulphate	=				E			E					E												
Ammoniated Latex	=				G			F =					E												
Ammonium Acetate	Aq	E			E			E			E			E	E										
Ammonium Alum		E			E			E			E			E											
Ammonium Bichromate								G					E												
Ammonium Biphosphate	Aq	E			E			E			E			E											
Ammonium Bisulphate	50	E			G			E			E			E											
Ammonium Bisulphite		G						G					E												
Ammonium Bromide	Aq	E			E			E			E			E											
Ammonium Carbamate								G																	
Ammonium Carbonate	Aq	E			E	G		E			E			E	E		E		E			E			
Ammonium Chloride	Aq	E	G		E	G		E	G		E	G		E	E	G	E		E			E			
Ammonium Chromate		E						G					E												
Ammonium Hydroxide	25	E	G		E			E	G	G	E	F		E	E										
Ammonium Methaphosphate	Aq	E	G		E	G		E	G		E			E	E	G	E		E			E			
Ammonium Nitrate	Aq	E	G		E	G		E	G		E			E	E		E		E			E			
Ammonium Nitrite	Aq	E			E			E			E			E											
Ammonium Oxalate		E						G					E												
Ammonium Persulphate	Aq	G			F			E					E				E		E			E			
Ammonium Phosphate	Aq	E	G		E			E	G		E			E	E	G	E		E			E			
Ammonium Stearate		E						G			E			E											
Ammonium Sulphate	Aq	E	G		E	G		E	G	G				E	E	G									
Ammonium Sulphide	Aq	G	=		E	G		E	G		E			E	E	G	G		E			E			
Ammonium Sulphite		E	=		E	G		E	G		E			E	E		G		E			E			
Ammonium Sulfocyanide		E	G		E	G		E	G		E			E	E										
Ammonium Thyocyanate	Aq	E	G		E	G		E	G		E			E	E		E		E			E			
Ammonium Thyocyanide	Aq	E			E						E			E											
Ammonium Thyosulphate	Aq	E			E			E			E			E											
Amyl Acetate		E			=			=			=			E	E		=		=			E			
Amyl Acetone		F			=			=			=			E			G		G			E			
Amyl Alcohol		G			E			E	G	G	E	G	G	E	E		G		E			E			
Amyl Amine					F			F			=			E											
Amyl Borate		=			F			E			E			E			=		=			=			
Amyl Chloride		=			=			=			E			E	=		=		=			=			
Amyl Chloronapthalene		=			=			=			E			E			=		=			=			
Amyl Napthalene		=			=			=			E														
Amyl Oleate		E			E			=			E			E			=		=			G			
Amyl Phenol					=			=						E			=		=			=			
Amyl Phtalate		=			=			=			F			E	F		=		=			E			

Telefoon
 +31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Amylene Hydrate		G			E			E	G	G	E	G	G	E	E										
Anethole		=			=			=						G											
Aniline		G	F		=			=			G	F	=	E	E		=			=			E		
Aniline Chlorohydrate		G			=			=			G			E	E										
Aniline Dyes		F			=			=			G			E											
Aniline Hydrochloride	Aq	G			=			=			G			E	E		G			F			E		
Aniline Paint Oil (low)		F			=			=						G											
Animal Fats		E			E			=			E			E			=			=			G		
Animal Grease		E			E			=			E			E											
Animal Oils					E			=			E			E	F										
Anone		F			=			=			=			E	F										
Antichlorine		E			E			E	G		E			E	E	G									
Antifreeze		E	G		E	G		E	G	G	E	E	G	E	E	E									
Antimony Chloride	50	E			G						E			E	E		G			G			E		
Antimony Pentachloride	Aq				E			=						E	E		=			=			=		
Aqua Regia		=			=			=			G			=			=			=			=		
Aromatic Alcohols					F												F			=			G		
Aromatic Amine		=			=			=			=			E											
Aromatic Hydrocarbons	40	=			E			=			E			E			=			=			=		
Aromatic Hydrocarbons	60	=			G			=			E			E											
Aromatic Hydrocarbons	99	=			=			=			G			G											
Aromatic Tar		=			F			=																	
Aro-Tox®		=			F			=																	
Arquads					E			E			E														
Arsenic Acid		E			E			E			E			E			G			G			E		
Arsenic Chloride					E			=			=			=											
Arsenic Trichloride					E			=						=			=			=			=		
Asphalt		=			E	G		G	F		E	E	G	E	=	=	=			=			=		
ASTM 1 Oil		=			E			E			E			E	F		=			=			=		
ASTM 2 Oil		=			E						E			E			=			=			=		
ASTM 3 Oil		=			E						E			E			=			=			=		
Azote Gas		E			E	G		E			E			E											
Barium Acetate		G						G						E											
Barium Carbonate	Aq	E	G		E	G		E	G		E			E	E		E			E			E		
Barium Chloride	Aq	E	G		E	G		E	G		E			E	E		E			E			E		
Barium Chromate		G						G						E											
Barium Cyanide		G						G						E											
Barium Hydrate	Aq	E	G		E	F		E	G	G	E			E	E	E									
Barium Hydroxide	Aq	E	G		E	F		E	G	G	E			E	E	E	E			E			E		

Telefoon
+31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Bitter Almonds Oil		F			=			=			=			E	F										
Black Sulphate Liquor		E			G	F		G	F		E			E											
Blast Furnace Gas		=			=			=			E			E	G										
Bleach		E			=			F			G			G			=			=			E		
Borax	Aq	E			E			E	G	G	E			E	E		E			E			E		
Bordeaux Mixture		E			G			E			E			E			E			E			E		
Boric Acid	Aq	E			E	G		E	G	G	E			E	E		E			E			E		
Brine		E			E	G		E	G		E			E	E	G	E	E		E	E		E	E	
Bromine		=			=			=			G			=			=			=			=		
Bromine Trifluoride		=			=			=			=														
Bromine Water		G			=			E			E			E											
Bromobenzene		=			=			=			E			=			=			=			=		
Bromochloroethane		=			=			=			E														
Bromochloromethane		=			=			=			E			=			=			=			=		
Bromotoluene		=			=			=			E														
Bunker Fuel Oil		=			E			=			E			E											
Butadiene		=			F			=			E			E			=			=			=		
Butane Gas		=			E			E			E			E			=			=			=		
Butane Liquid		=			E			E			E			E											
Butane-Propane		Use Butane-Propane hose																							
Butanol		E			E			E			E			E	E		E			E			E		
Butanol Acetate		F			=						=														
Butene		F			E			E			E			G											
Butyl Acetate		F			=			=			=			E	F		=			=			G		
Butyl Acetoacetate		F			=			=			=														
Butyl Acrylate		=			=			=			=						=			=			=		
Butyl Alcohol		E			E			E			E														
Butyl Aldehyde		G			=						=			E			=			F			G		
Butyl Amine		=			F			=			G			E	F		F			F			E		
Butyl Benzene		=			=			=			E			E			=			=			=		
Butyl Benzoate		G			=			=			=			E											
Butyl Bromide					=			=			G			E			=			=			=		
Butyl Butyrate					=			=			=			E			=			=			G		
Butyl Carbitol		E			G			G			E			E			=			=			E		
Butyl Cellosolve		E			E			E			E			G											
Butyl Chloride		=			F			=			E			E			=			=			F		
Butyl Diglycol		E			E			=			E			F											
Butyl Ether		=			=			=			=			E			=			=			=		
Butyl Glycol		E			E			E			E			F											

Telefoon
 +31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Butyl Mercaptan		=			=						E			E	=										
Butyl Oleate		G			=			=			E			F			=			=			G		
Butyl Phtalate					=			=			F			E			=			=			E		
Butyl Stearate		F			=			=			E			E	F		=			=			F		
Butyl Acetyl Recinoleate		=			=			=			=			E											
Butyl Benzyl Phtalate		F			=			=			F			E	E										
Butyl Diethylene Glycol		E			E						E														
Butyl Diglycol Acetate		E			=			=			=			E											
Butyl Ethyl Acetaldehyde		F			=			=			=			F											
Butyl Ethyl Ether					=			=			=			E											
Butyl Glycol Acetate		E			=			=			=			E											
Butyl Monobutylether		E			F						F														
Butylene		F			E			E			E			G											
Butyraldehyde		G			=			=			=			E			F			F			E		
Butyric Acid	Aq	F			=			F			E			E	F		F			F			G		
Butyric Acid Ethylester		E			=			=			=			E											
Butyric Anhydride					=			G			=			F			F			=			G		
Cadmium Acetate		E			F			=			E			E			E			E			E		
Cadmium Cyanide		E						E			E			E											
Cadmium Salts		Refer to a specific one																							
Calcium Acetate	Aq	G			E			G			G			E			E			E			E		
Calcium Aluminate		E			E			E			E			E											
Calcium Arsenate		E			E			G			E			E											
Calcium Bicarbonate		E			E			G			E			E											
Calcium Bichromate		E						G	F	=				E	G	G	G			E			E		
Calcium Biphosphate		E			E			G			E			E											
Calcium Bisulphate	Aq	E			E			E	G		E			E	G	G									
Calcium Bisulphite		=			E	G		E	G	G	E			E	G	G	G			E			E		
Calcium Bromide		E			E			G			E			E											
Calcium Carbonate		E			E			E	G		E			E	E	G	E			E			E		
Calcium Chlorate	Aq	E			E	G		E			E			E	E										
Calcium Chloride	Aq	E			E	G		E	G		E			E	E	G	E			E			E		
Calcium Chromate		G						G						E											
Calcium Fluophosphate		E			E			E			E														
Calcium Fluoride		E			E			G			E			E											
Calcium Hydroxide	Aq	E	E	G	G	F		E	G	G	E			E	E	G	E			G			E		
Calcium Hypochloride	Aq	E			E						E			E			=			=			E		
Calcium Hypochlorite	5	G	G	G	=			E	G		E			E	E										
Calcium Hypochlorite	20	F	=		=			G	F		E	G		E	G										

Telefoon
+31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Calcium Hypochlorite (no free Chlorine)		E	G		F			E	G		E	G		E	E	G	=			=			E		
Calcium Methaphosphate		E			E			G			E			E											
Calcium Nitrate	Aq	E	G		E			E	G		E			E	E	G	E			E			E		
Calcium Oleate		E			E			G			E			E											
Calcium Oxyde		G												E											
Calcium Phosphate	50	E			E			E			E			E	E										
Calcium Salts		Refer to a specific one																							
Calcium Silicate		E			E			E	G		E			E	E	G									
Calcium Stearate		E			E			G			E			E											
Calcium Sulphate	Aq	E	G		E	G		E	G		E			E	E	G	E			E			E		
Calcium Sulphydrate		E			E			E			E			E											
Calcium Sulphide	Aq	E			E			E	G		E			E	E	G	G			G			E		
Calcium Sulphite					E			E	G		E			E	E	G	G			G			E		
Caliche Liquors		E			E			E			E			E											
Cane Sugar Liquors	Aq	E			E			E			E			E	E		E			E			E		
Caprylic Acid		G			=			=						E			=			=			E		
Carbinol		F	=		F			E	G		E	G		E	E										
Carbitol		E			E			E			E			E			=			=			E		
Carbitol Acetate					=			=						E			=			=			G		
Carbolic Acid (Phenol)		=			=			=			E	G	G	E	G		=			=			G		
Carbon Bioxide, gaseous		G			E	G		G	G		E			E	E										
Carbon Bisulphide		=			=			=			E			F											
Carbon Monoxide,gaseous		=			E			F			E			E	E	G									
Carbon Sulphide		=			=			=			E			F											
Carbon Tetrachloride		=			=			=			E	G		G			=			=			=		
Carbon Tetrafluoride (Freon 14)		=			=									E			=			=			=		
Carbonic Acid		E	E		E			E			E			E											
Casein		E			E			E			E			E											
Castor Oil		G			E			E	G		E			E	E		F			F			G		
Caustic Lime		G												E											
Caustic Potash	20	E	G		G			E	G	G	E	G		E	E		E	E		G	G		E	E	
Caustic Potash	50	E	G		=			G	G		G	F		E	E										
Caustic Soda	20	E	G	G	E	G		E	G		E			E											
Caustic Soda	40	G	G	G	=			E	G		G			E											
Caustic Soda	50	G	G	G	=			E	G		=			E											
Caustic Soda	70	=			=			E	G	G	=			E	E										
Cellosize®		G			=			=			=														
Cellosolve		G			=			=			=														
Cellosolve Acetate		G			=			=			=			E											

Telefoon
 +31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Cellulube Hydraulics Fluids					=			=																	
Cellulose Acetate		G			=						E			E											
Cetylic Acid		G			E	F		F	=		E			EE											
Cetylacetic Acid		E			E	F		G	F		E			EG											
Chile Saltpetre		E	G		E			E	G		E	G		EEG											
Chine Wood Oil		=			E			E			E			EG											
Chlordane-Water (5%-95%)																									
Chlorylene		=			=			=			E			G	=										
Chlorinated Hydrocarbons		=			=			=						G			=			=			=		
Chlorinated Solvents Dry		=			=			=			E			E	G										
Chlorinated Solvents Wet		=			=			=			E			E	G										
Chlorine Bioxide		=			=			F			E			F											
Chlorine Gas Dry		F			=			G			G	G	F	F	=		=			=			=		
Chlorine Gas Wet		G			=			G			G			F	=										
Chlorine Water	3	G			=			G			G			E	F		F			F			F		
Chlorine Water Saturated		G			=						E			E	F										
Chloroacetic Acid	25	F			=			F			=			E	E		=			=			E		
Chloroacetone		E			=			=			=			E			=			=			G		
Chlorobenzene		=			=			=			E			E			=			=			=		
Chlorobenzol		=			=			=			E			E											
Chlorobromomethane		=			=			=			E			=											
Chlorobutadiene		=			=			=			E						=			=			=		
Chlorobutane		=			F			=			E			E			=			=			F		
Chlorocalcium	Aq	E			E	G		E	G		E			E	E	G									
Chlorodifluoromethane		=						E			=			E											
Chloroethyle		=			=			=			E			G											
Chloroethylene		=			=			=			E			E	=										
Chloroethylbenzene		=			=			=			E			G											
Chlorohydrogen (without water)		E			=			E			E			E											
Chloroform		=			=			=			E			F	=		=			=			=		
Chloronaphtalene		=			=			=			G														
Chloropentane		=			=			=			E			E			=			=			=		
Chlorophenol		F			=			=			G			G			=			=			=		
Chloropotassium	Aq	E			E	G		E	G		E			E	E										
Chloropropanone					=			=			=			E											
Chloroprene Monomer		=			=			F																	
Chlorosulphonic Acid		=			=			=			=			F			=			=			=		
Chlorotene		=			=			=			E			E											
Chlorotoluene		=			=			=			G			G			=			=			=		

Telefoon
 +31 (0) 545 221678
E-mail
 info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Chlorox®					=			E			E			E											
Chromate		G						G					E												
Chrome Alum	Aq							G					E	E											
Chrome Acetate								G					E												
Chrome Plating Solutions		G			=			=			E						=			=			G		
Chrome Salts		Refer to a specific one																							
Chrome Sulphate		E			E			G			E			E											
Chromic Acid	10	E			=			E	G		E			E											
Chromic Acid	25	F			=			E	G		E			E			=		=				F		
Chromic Acid	50	=			=			E	G		E			F	=										
Citric Acid, aqueous	30	E			E	G		E	G		E			E	E		E			E			E		
Coal Oil		=			E			=			E			E											
Coal Tar		=			E			G			E			E			=		=				=		
Coal Tar Naphta		=			F			=			E			E			=		=				=		
Cobalt		E			E			E			E			E											
Cobalt Chloride		E			E			E			G			E			E			E			E		
Cobalt Salts	Aq	E			E			E			E			E											
Cobalt-Nickel Plating Solutions														G											
Coconut Oil		=			E			F			E			E			=		=				G		
Cod Liver Oil		E			E			G			E			E	F		=		=				E		
Coke Oven Gas		=			F			E			E			F			=		=				G		
Coloradol®		=			=			=			E			E											
Compressor Oil		=			E			F			E			E											
Copper Acetate	Aq	E			F			G			E			E											
Copper Arsenale		E			E			E			E			E			E			E			E		
Copper Chloride	Aq	E	G		E	G		G	F		E	G		E	E		E			E			E		
Copper Cyanide	Aq	E			E	G		E			E			E			E			E			E		
Copper Fluoride	Aq	E			E			G			E			E	E										
Copper Hydrate		E			G			E			E			E											
Copper Hydroxide		E			G			E			E			E											
Copper Nitrate	Aq	E	G		E			E	G		E			E	E		E			E			E		
Copper Nitrite		E			E			E			E			E			E			E			E		
Copper Sulphate	Aq	E	G		E	G		E	G	G	E			E	E		E			E			E		
Copper Sulphide		E			E			E			E			E	G		G			E			E		
Copper Vitriol	Aq	E	G		E	G		E	G	G	E			E	E										
Core Oil														E											
Corn Oil		=			E			G			E			E			=		=				G		
Cottonseed Oil		G			E			E			E	E	G	E	E		=		=				G		
Creosote (Wood or Coal Tar)		=			G			=			E	E	G	E	F		=		=				=		

Telefoon
+31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Cresol		=			F	=		=			E			F			=			=			=		
Cresol-Xylene (95%-5%)		=						=			E			E											
Cresol-Xylene-DDt (90%-5%-5%)		=						=			E			E											
Cresylic Acid		=			F	=		=			E			E			=			=			=		
Cresylic Alcohol		=			F	=		=			E			G											
Crotonaldehyde		F			=			=			E			E	F		=			=			G		
Crude Oil		=			E			=			E			E											
Cryolite	10	E			F	=		E			E			E											
Cumene		=			F			=			E			E			=			=			=		
Cuprammonium Sulphate		E			E			E			E			E											
Cupric Carbonate		E			G			G			E			E											
Cupric Chloride		E	G		E	G		G	F		E	G		E	E										
Cupric Cyanide	Aq	E			E	G		E			E			E											
Cupric Nitrate		E	G		E			E	G		E			E	E										
Cupric Nitrite		E			E			E			E			E											
Cupric Sulphate		E	G		E	G		E	G	G	E			E	E										
Cuprous Chloride		E									E			E											
Cuprous Cyanide	Aq	E									E			E											
Cyclobutane Oxide		=									=														
Cyclohexane		=			=			=			E			E	E		=			=			=		
Cyclohexanol		G			G			G			G			E	E		F			F			F		
Cyclohexanone		F			=			=			=			E	F		=			=			E		
Cyclohexene		=			=			=			E			E											
Cyclohexyl Amine		=			=			=			=			E											
Cyclopentane		=			=			=			E			E											
Cyclopentane Metyl		=			=			=			E			E											
Cyclopentanol		=			=			=			E			E			F			F			F		
Cyclopentanone		=			=			=			=			E			=			=			G		
Cymene		=			=			=			E			E			=			=			=		
DDT and Kerosene		=			=			=			E			E			=			=			=		
DDT in Solvent		Refer to Solvent																							
Decahydronaphtalene		=			=			=			G			G	F										
Dekalin		=			=			=			G			G	F		=			=			=		
Decane		=			E			=			E			E			=			=			=		
Decanol		G			E			=			E			E			E			E			E		
Decyl Alcohol		G			E			E			E			E											
Decyl Aldehyde					=			=						E											
Decyl Butyl Phtalate					=			=						E											
Denaturated Alcohol		E			E			E	G		E			E											

Telefoon
 +31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Diacetone	E				=			=			=			E											
Diacetone Alcohol	G				=			G			=			E			F			F			E		
Diamyl Amine					F			F						E			F			=			E		
Diamyl Naphtalene					=			=			F														
Diamyl Phenol					=			=			F			E											
Diamyl Phtalate	=				=			=			=														
Diamylene	=				=			=			=			E											
Dibenzyl Ether	F				=			=			=			E											
Dibenzyl Sebacate	G				=						E														
Dibromobenzene	=				=			=			E			E			=			=			=		
Dibutyl Amine	=				G			=			=			E			=			=			=		
Dibutyl Ether	=				=			=			=			E	=		=			=			=		
Dibutyl Ketone	G				=			=			=			E											
Dibutyl Phtalate (DBP)	E				=			=			F			E	F		=			=			G		
Dibutyl Sebacate (DBS)	F				=						F			E	F		=			=			F		
Dicalcium Phosphate	E				E			E			E			E											
Dichloroacetic Acid	G				=			G			=			E	F		=			=			E		
Dichloroacetic Acid Methylester	E				=			=			=			E	G										
Dichlorobenzene	=				=			=			E			E											
Dichlorobenzol	=				=			=			E			E											
Dichlorobutane	=				=			=			E			E			=			=			=		
Dichloroethane	=				=			=			E			E	=		=			=			=		
Dichloroethylene	=				=			=			E			F			=			=			=		
Dichloroexane	=				=			=			E			E			=			=			=		
Dichloromethane	=				=			=			G	=		G			=			=			=		
Dichloropentane	=				=			=			E			E			=			=			=		
Dichloropropane	=				=			=			E			E	=		=			=			=		
Dichlorodifluoromethane	=				=			=			=			G											
Dichloroethyl Ether	=				=			=						E			=			=			=		
Dichlorofluoromethane (Freon 21)					=						=			E											
Dichloroisopropyl Ether	=				=			=			F			E			=			=			=		
Dichlorotetrafluoroethane	G				E			E			G			E											
Dicyclohexyl Amine					F						=			G			=			=			=		
Dieldrin in Xilene	=				=			=			=														
Dieldrin in Xilene and Water Spray	=				F			E			=														
Diesel Oil	=				E			F			E			E			=	=		=	=		=	=	
Diethanol Amine					F			F						E			G			G			E		
Diethyl Amine	=				=			=			E			E			G			G			G		
Diethyl Benzene	=				=			=			E			E			=			=			=		

Telefoon
+31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Diethyl Carbinol		G			E			E			E			E											
Diethyl Carbonate					=									E											
Diethyl Ether		=			=			=			=			E	F										
Diethyl Ketone		=			=			=			=			E											
Diethyl Malate								G																	
Diethyl Malonate		G			=			E			=			E											
Diethyl Oxalate					=			G						E			G			G			E		
Diethyl Phtalate		=			=			=			=			E			F			F			G		
Diethyl Sebacate		G			=			G			G			E			=			=			E		
Diethyl Sulphate		=			=			=			=			E			=			=			G		
Diethyl Triamine		=			G			=						E											
Diethyl Ethanol Amine		G			F			E			=														
Diethylene Bioxide		=			=			=			=			E											
Diethylene Glycol		E	G		E			E			E	G		E	E										
Diethylene Oxide		=			=			=			=														
Diethylene Triamine		G			=			=			=			E			G			G			E		
Diethylene Glycol Dimethyl Ether		=			=			=			=			E											
Diethylene Glycol Monoethyl Ether		E			E			E			E			E											
Difluorodichloromethane		F			F						F														
Difluoromonochloromethane		=			=						=														
Diglycol		E	G		E			E			E	G		E	E										
Dihexyl Phtalate		G			=			=			E			E											
Dihydroxyethyl Amine					F	=		=						E			G			G			E		
Dihydroxyethyl Ether					E			G			E			E			E			E			E		
Diisobutylene		=			G			=			=			E			=			=			=		
Diisobutyl Ketone (DIBK)		=			=			=			=			E	G		=			=			G		
Diisodecyl Adipate		=			=			=			F			E			=			=			G		
Diisodecyl Phtalate		G			=			=			F			E			=			=			G		
Diisooctyl Adipate		=			=			=			F			E			=			=			G		
Diisooctyl Phtalate		=			=			=			F			E	F		=			=			G		
Diisononyl Phtalate								G																	
Diisopropanol Amine		=			F			=									G			G			E		
Diisopropyl Amine		G			F			=			=			E											
Diisopropyl Benzene		=			=			=			E						=			=			=		
Diisopropyl Ether		=			G			=						E	=		=			=			=		
Diisopropyl Ketone		E			=			=			=			E			=			=			E		
Dilauryl Ether		=			=			=																	
Dimethyl Acetone		E			=			=			=			E											
Dimethyl Amine		G			=			=			=			E			G			F			E		

Telefoon
+31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Dimethyl Aniline		F			=			=			=			E			=			=			F		
Dimethyl Benzene		=			=			=			E			E			=			=			=		
Dimethyl Carbinol		G			E			E	G	G	E			E											
Dimethyl Ether		=			=			=			=			E											
Dimethyl Formamide		G	=		=			F	=		=			E	G	G	=			=			F		
Dimethyl Furan		F	=		=			=			=			E											
Dimethyl Ketone		G			=			F			=			E	E										
Dimethyl Malonate								G																	
Dimethyl Phenol		=			=			=			E			F			=			=			=		
Dimethyl Phtalate (DMP)		F			=			G			G			E			=			=			E		
Dimethyl Sulphate		=			=			=			=			E			=			=			G		
Dimethyl Sulphide		=			=			=						G			=			=			F		
Dimethyl Sulfoxide		=			=			=			=			G	G										
Dinitrobenzene		=			=			=			E			E			=			=			F		
Dinitrotoluene		=			=			=			F						=			=			=		
Dinonyl Phtalate		E			=			E			E			E											
Diocetyl Adipate		=			=			=			=			E			=			=			G		
Diocetyl Amine		=			F			=			=														
Diocetyl Maleate		E			=			=			E			E											
Diocetyl Phtalate (DOP)		F			=			=			G			E	F		=			=			G		
Diocetyl Sebacate		F			=			=			G			E			=			=			G		
Dioxane		G	F		=			=			=			E	E		=			=			G		
Dioxolane		F			=			=			=			E											
Dioxysuccinic Acid		E			E									E											
Dipentene		=			=			=			E			E			=			=			=		
Diphenyl		F			=			=			E			E	G		=			=			=		
Diphenyl Ether		=			=			=			G	F		E	F										
Diphenyl Oxyde		=			=			=			E						=			=			=		
Diphenyl Phtalate		=			=			=			=			E			=			=			G		
Dipropyl Amine		=			F			=			=						G			G			E		
Dipropyl Ketone		=			=			=			=			E			=			=			E		
Dipropylene Glycol		E			E			=			=			E											
Disodium Phosphate		E			E			E			=			E	E										
Divinyl Benzene		=			=			=			E			E			=			=			=		
D.M.P. (Dimethyl Phenols)		=			=			=			=			F											
Dodecyl Benzene		=			=			=			E			E			=			=			=		
Dodecyl Toluene		=			=			=			E			E			=			=			=		
Dow Generai Weed Killer®		Aq			G									E											
Dowper®		=			=			=			E			E	=		=			=			=		

Telefoon
+31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Dowtherm A	=				=			F			E	E	G	E											
Dowtherm E	=				=			=			E			E											
Dowtherm S.R.I.	E				E	G		E			E			E											
Drawin	F	=			=						=														
Drawinol	=				=						=			E											
Epichlorohydrin	F	=			=						=			E	E		=			=			G		
Epsom Salt	Aq	E	G		E	G		E	G		E			E	E										
Erdgas	=				G			E			E			E	G										
Ethanal	E				=			=			=			E	E										
Ethane	=				E			G			E			E	E										
Ethanol	G				G			E	G	G	E			E	E										
Ethanol Amine	E				F			G			=			E											
Ether	=				=			=			=			E	F										
Ethyl Acetate	F				=			=			=			E			=			=			G		
Ethyl Acetoacetate	G				=			=			=			E			=			=			G		
Ethyl Acrylate	F				=			=			=			E			=			=			G		
Ethyl Adipate	F				=			=																	
Ethyl Alcohol	G				G			E	G	G	E			E	E										
Ethyl Aldehyde	E				=			=			=			E	E										
Ethyl Amine	F				=						=			E											
Ethyl Benzene	=				=			=			E			E			=			=			=		
Ethyl Benzoate	E				=			=			E			E			=			=			G		
Ethyl Benzol	=				=			=			E			E											
Ethyl Bromide	E				F			=			E			F											
Ethyl Butanol	E				E			E			E			E											
Ethyl Butyrate	E				=			=			=			E											
Ethyl Carbinol	G				G			E	G	G	E			E	E										
Ethyl Cellulose	G				G			F			=			E											
Ethyl Chloride	=				=			=			G			G			=			=			F		
Ethyl Chloroacetate	E				=			=			=			E											
Ethyl Dichloride	=				=			=			E			E	=		=			=			=		
Ethyl Diglycol	E				E			E			E			E											
Ethyl Ether	=				=			=			=			E	F		=			=			=		
Ethyl Formate	G				=			=			G			E			=			=			E		
Ethyl Glycol	E				E			E			E			E											
Ethyl Hexanol	=				E			G			G			E	F		=			=			E		
Ethyl Iodide	=				=			=			=			E											
Ethyl Ketone	F				=			=			=			E											
Ethyl Mercaptan	=				=			=			F			E											

Telefoon
+31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Ethyl Oxalate		=			=			=			=			E			G			G			E		
Ethyl Phtalate		F			=			=			=			E			=			=			E		
Ethyl Silicate		G			E			G			E			E			G			G			E		
Ethyl Sulphate		=			=			=			=			E			=			=			G		
Ethyl Aluminium Dichloride					=			=																	
Ethyl Butyl Acetate		G			=			=			=														
Ethyl Butyl Alcohol		E			E			E			G			E			E			E			E		
Ethyl Butyl Amine					F	=		F									G			G			E		
Ethyl Butyl Ketone		=			=			=			=			E			=			=			E		
Ethyl Butyraldehyde		G			=			=			=														
Ethyl Glycol Acetate		E			=			E			E			E											
Ethyl Hexoic Acid		=			=			=			=														
Ethyl Hexyl Acetate		=			=			=			=														
Ethyl Hexyl Alcohol		E			E			E			E														
Ethyl Isobutyl Ether		=			=			=			=														
Ethyl Methyl Ketone		F			=			=			=			E			F			F			E		
Ethyl Pentachlorobenzene		=			=			=			E														
Ethyl Propyl Ether		=			=			=			=			E			=			=			=		
Ethyl Propyl Ketone		=			=			=			=			E			=			=			E		
Ethylene		G			E						E			E	E		=			=			=		
Ethylene Bromide		=			=			=			G			F	=		=			=			=		
Ethylene Chloride		=			=			=			E			E	=										
Ethylene Chloride-																									
Carbon Tetrachloride 75%-25%		=			=			=						E											
Ethylene Chlorobromide		=			=																				
Ethylene Chlorohydrin		G			=			G			E			E	E										
Ethylene Diamine		E			F			G			E			E			F			F			E		
Ethylene Dibromide		=			=			=			G			F	=		=			=			=		
Ethylene Dichloride		=			=			=			E	=		E	=										
Ethylene Glycol		E	G		E	G		E	G	G	E	G	G	E	E		E	E		E	E		E	E	
Ethylene Oxide, gaseous		F			=			=			=			E	E										
Ethylene Trichloride		=			=			=			E			G	=										
Ethylene Glycol Monobutyl Ether		E			E			E			E			E											
Ethylene Glycol Monoethyl Ester		E			E			E			E			E											
Ethylene Glycol-Monoethyl Eter Acetate		E			=			E			E			E											
Ethyne		E			E			G			E			E											
Ex-Tri®		=			=			=			E			G	=										
Exxon 2380 Turbo Oil		=			G						E	E	G												
Fatty Acids		E			E			E			E			E			=			=			E		

Telefoon
+31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Feeding Oil		=			E			=			E			E											
Ferric Bromide		E			E			E	G		E			E	E		E			E			E		
Ferric Chloride		E			E			E	G		E			E	E		E			E			E		
Ferric Nitrate	Aq	E			E			E			E			E			E			E			E		
Ferric Sulphate	Aq	E	G		E	G		E	G	G	E			E	E		E			E			E		
Ferrous Acetate		G			=			=			=			E											
Ferrous Chloride		E			E			E	G	G	E			E	E		E			E			E		
Ferrous Hydroxide		E			G			G			=			E			E			E			E		
Ferrous Sulphate	Aq	E			E			E	G	G	E			E	E		E			E			E		
Ferrous Ammonium Sulphate	30	E	G		E	G		E	G	G	E	G	G	E											
Fish Oil		=			E			=			E			E			=			=			=		
Fluoboric Acid		G			=			E			=			G			F	F		F	F		E	E	
Fluoboric Acid	65	G			=			E	G		=			G											
Fluorine		=			=			=			=			=			=			=			=		
Fluorobenzene		=			F			=			E														
Fluorolube®		G			E			E																	
Fluosilicic Acid		G			=			E	G	G	E			E			E	G		E	E		E	E	
Fluosilicic Acid	50	G			=			E	G	G	E			G											
Formaldehyde, aqueous	40	G			F			G	=		G			E	E		F			F			E		
Formalin	30	G			F			G	=		G			E	E										
Formamide		E			G			G	=		=			E	E		E			E			E		
Formic Acid, aqueous	99	G	=		=			E	G		=			E	G										
Formic Acid, aqueous	10	E	G		G	=		E	G		E	G		E	E										
Formic Acid Dimethylamide		E			=			=																	
Freon® 11		=			G			E			E			E			=			=			=		
Freon® 12		=			=			=			=			G			=			=			=		
Freon® 13					E									E			=			=			=		
Freon® 14		=			=									E			E			E			=		
Freon® 21					=						=			E			=			=			=		
Freon® 22		=						E			=			E			F			F			=		
Freon® 112		=			G						G						=			=			=		
Freon® 113		=			G			E			E						=			=			=		
Freon® 114		E			E			E			G			E			=			=			=		
Fuel Oil		=			E			=			E			E			=			=			=		
Fuel ASTM A (Isooctane)		=			E			E			E			E	F										
Fuel ASTM B		=			E			=			E			E											
(Isooctane 70%-Toluene 30%)																									
Fuel ASTM C		=			E			=			E			E											
(Isooctane 50%-Toluene 50%)																									
Fuel ASTM 1 Oil		=			E						E			E											

Telefoon
+31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Fuel ASTM 2 Oil		=		E							E		E												
Fuel ASTM 3 Oil		=		E							E		E												
Fumaric Acid				G			G						E			E			E			E			
Furan		=		=			=				E		E			=		=			=				
Furfural		F		=			G				=		E F			=		=			G				
Furfurol		F		=			G				=		E F												
Furfuryl Alcohol		F		=			G				=		E F			=		=			G				
Furfuryl Aldehyde		F		=			G				=		E F												
Fusel Oil				E							E		E												
Gallic Acid		G		=			G F			G		E		G		G		G			G				
Gasoline 65 Octane		=		E			=			E		E													
Gasoline 100 Octane		=		E			=			E		E													
Gasoline Lead Free		=		E			=			E		E		=		=		=							
Gasoline Aviation		=		G			=			E		E													
Gelatine	Aq	E		E			E			E		E E		E		E		E			E				
Genantin		E		E			E			E		E E													
Glauber Salt	Aq	E G		E G			E G			E		E E G													
Gluconic Acid		=		=			G			E		E		G		G		G			E				
Glucose	Aq	E G		E G			E E G			E		E E G		E		E		E			E				
Glue (Animai)		E		E			E G G			E		E E		E		E		E			E				
Glycerine		E		E G			E G G			E E G		E G		E		E		E			E				
Glycerol	Aq	E		E G			E G G			E E G		E E													
Glycol	Aq	E G		E G			E G G			E G G		E E		=		=		=			=				
Glycol Acid	40	E		=			E			E		E E													
Glycol Acid Butylester		E		=			=			E		E E													
Glycol Acid Monoethyl Ether		E		=						=		E													
Glysantin		E		E			E			E		E E													
Gypsum		E G		E G			E G			E		E E G													
Grease		=		E			=			E		E		=		=		=			=				
Green Sulphate Liquor		E		E			E G			G		E		E		E		E			E				
Ground Nut Oil		E		E			E			E		E													
Halowax® Oil		=		=			=			E		E		=		=		=			=				
Harness Oil		=										E													
Heptacor in Petroleum Solvents		=		F			=																		
Heptaldehyde		=		=			=			=															
Heptanal		=		=			=			=															
Heptane		=		E			=			E		E F		=		=		=			=				
Heptane Carboxylic Acid		=		F			G			=		E		=		=		=			F				

Telefoon
 +31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Hexadecanoic Acid		G			E	F		F	=		E			E	E										
Hexahydrobenzene		=			=			=			E			E	E										
Hexahydrophenol		G			G			G			G			E	E										
Hexaldehyde		F			=			=			=														
Hexaline		G			G			G			G			E	E										
Hexamethylene		=			=			=			E			E	E										
Hexane		=			E			G			E			E	E		=		=			=			
Hexene		=			G			=			E			E											
Hexanol		G	F		E			E	G		E			E											
Hexyl Alcohol		G	F		E			E	G		E			E											
Hexyl Amine		=			=			=			=			E			=		=				G		
Hexyl Methyl Ketone		=			=			=			=			E			=		=				G		
Hexylene					E			=			E			G			=		=				=		
Hexylene Glycol		E			E			E	G		E			E	E	G	F	F		F	F		E	E	
HI-Tri®		=			=			=			E			G	=										
Hydraulic Fluids Petroleum Base		=			E	G					E			E			=		=			=			
Hydraulic Fluids Phosphate Ester		G			=			=			=			E			=		=			E			
Hydraulic Fluids Polyalkylene		G			E	G								E			G		G			G			
Glycol Base																									
Hydraulic Oil Mineral		=			E	G					E			E											
Hydrazine		E			=			G			=			E											
Hydrazine Idrate	Aq	E			=			F			=			E	E										
Hydrobromic Acid	15	E			=			E			E			E	E		=	=	=	=		G	G		
Hydrobromic Acid	33	E			=			E			E			E	E		=		=			G			
Hydrobromic Acid, aqueous	50	E			=			E			E			E	E										
Hydrocarbonic Acid		E	E		E			E			E														
Hydrochloric Acid	15	E			F			E	G		E	G	G	E											
Hydrochloric Acid	33	E			=			E	G		E	G		E											
Hydrochloric Acid	37	G	F		=			G	F		E	G		E											
Hydrocyanic Acid	20	E			F	=		E			E			E			E		E			E			
Hydrocyanic Acid	98	F			F	=		E			E			E											
Hydrofluoric Acid	10	E			=			E	G		E	G		E	E		=		=			=			
Hydrofluoric Acid	20	E			=			E	G		E	G		E	G										
Hydrofluoric Acid	75	F			=			G			G	F		E											
Hydrofluoric Acid	98	=			=			G			G			E											
Hydrofluosilicic Acid		E			=			E	G		=			E											
Hydrofluosilicic Acid	50	G			F			E	G		=			E											
Hydrogen Gas		G			E			E			E			E	E		E		E			E			
Hydrogen Peroxide, aqueous	10	E			=			E			E	E	G	E	=		=		=			G			

Telefoon
+31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Hydrogen Peroxide, aqueous	30	E		=		E		E	E	G	E	=													
Hydrogen Peroxide, aqueous	90	G		=		E		E	G		E	=													
Hydrogen Sulphide		G		=		G		E	G	G	E	E	=				=					F			
Hydroquinone	Aq	E		=		E		=			E	G	F				F					F			
Hydroxysuccinic Acid		E		E				E			E														
Hy Kit nr.6 - Water (33%-67%)				F							E														
Hypochlorous Acid		G		=	G			E						=			=					=			
Ink Oil Linseed Oil Base		G		G		G					E	E	=				=					F			
Insulating Oil		=		E		=					E		=				=					=			
Iodine		=		=		G		=			E		=				=					=			
Iron Acetate				=		G		=			E		=				=					E			
Iron Chloride	Aq	E		E		G		E			E	E													
Iron Hydroxide		E		G		F		F			E														
Iron Sulphate	Aq	G		=		E		=			E	E													
Iron Sulphide		E		E		E	G	E			E	E	G	G			G					E			
Isoamyl Acetate		=		=		=		=			E		=				=					G			
Isoamyl Alcohol		E		E		E		E			E	F	F				F					G			
Isoamyl Bromide		=		=		=		G			G		=				=					G			
Isoamyl Butyrate		=		=		=		=			G		=				=					G			
Isoamyl Chloride		=		=		=		G			G		=				=					=			
Isoamyl Ether				=		=					E		=				=					=			
Isoamyl Phtalate				=		=		=			G		=				=					E			
Isobutane		=		E		=		E			E		E				E					E			
Isobutanol		E	G	E	G	E	G	E	G		E	E	F				F					E			
Isobutyl Acetate		F		=		=		=			E		=				=					E			
Isobutyl Alcohol		E	G	E	G	E	G	E	G		E	E													
Isobutyl Aldehyde		G		=		=		=			E		=				=					E			
Isobutyl Amine		=		F		=		G			E		F				F					E			
Isobutyl Bromide		=		=		=		G			G		=				=					=			
Isobutyl Butyrate		G						=			G														
Isobutyl Carbinol				E		G		G			E														
Isobutyl Chloride		=		=		=		G			G		=				=					=			
Isobutyl Ether		=		=		=					E		=				=					=			
Isobutylene		=		=		=		E			E		=				=					=			
Isocyanates		=		=		=					G		=				=					G			
Isodecane		=		E		E		E			E														
Isodecyl Alcohol				E		E		E			E														
Isohexadecyl Alcohol				E		E		E			E														
Isononyl Alcohol				E		E		E			E														

Telefoon
+31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Isooctadecyl Alcohol					E			E			E			E											
Isooctane	=				E			E			E			E	F		=			=			=		
Isopentane	=				E						E			E											
Isophorone	E				=						=			G											
Isoprene Monomer	=				E									E											
Isopropanol	G				E			E	G	G	E			E											
Isopropanol Amine					F			F						E											
Isopropyl Acetate	G				=			=			=			E	F		=			=			E		
Isopropyl Alcohol	G				E			E	G	G	E			E			E			E			E		
Isopropyl Amine					F			=			=						F			F			E		
Isopropyl Benzene	=				=			=			E						=			=			=		
Isopropyl Carbinol	E	G			E	G		E	G		E	G		E	E										
Isopropyl Chloride	=				=			=			G			G			=			=			=		
Isopropyl Ether	=				=			=			=			E	=		=			=			=		
Isopropyl Toluene	=				=			=			E			E			=			=			=		
Isotridecanol	G				E			E	G	G	E			E											
Isotridecyl Alcohol	G				E			E	G	G	E			E											
Jet Fuels (JP1 to JP5)	=				E			=			E			E			=			=			=		
Kerosene	=				E	G	F	F			E	E	G	E	G		=			=			=		
Kerosene-Xylene (95%-5%)	=				=			=			E			E	G										
Ketones	F				=			=						E	F		=			=			E		
Lacquers	=				=			=			=			G			=			=			=		
Lacquer Solvents		Refer to solvent																							
Lactic Acid	G				E	=		E			E			E	E		E			E			E		
Lactic Acid,aqueous	50	G			E	=		E			E			E	E										
Lactol	=				=			=			E			E											
Lasso®	E				E									E											
Lauryl Alcohol					E			E			G			E			G			G			E		
Lavender Oil	=				G			=			E			E											
Lead Acetate	Aq	E			F			E			E			E	E		=			=			E		
Lead Arsenale	Aq	E			E			E			E			E											
Lead Nitrate	Aq	E	G		E			E	G					E			E			E			E		
Lead Sugar	Aq	E			F			E			E			E	E										
Lead Sulfamate		E			G			E			E			E											
Lead Sulphate	Aq	E	G		E	G		E	G		E			E	E	G	E	E		E	E		E	E	
Lead Tetraethyle	=				=			=			E			E											
Light Oil Residual	=				E			=			E			E											
Ligroin	=				E			=			E			E			=			=			=		
Lime Water	E				=			G			E			E	E		E			E			E		

Telefoon
+31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Lime Sulphur				=										E											
Lindane®		E			E																				
Lindol		F		=			=				E			E											
Linoleic Acid				=							E														
Linseed Oil		G			G			E			E			E	E	=			=				F		
Liquid Soap		E	G	G	E			E	G		E			E	E		E			E			E		
Lithium Hydroxide		G		=			=				=			E											
L.P.G.		Use L.P.G. Hoses only																							
Lubricating Oils		=			E			=			E			E			=			=			=		
Lye	20	E	G	G	E	G		E	G		E			E			G			G			E		
Magnesium Acetate		F			=			=			=			E			E			E			E		
Magnesium Bicarbonate		E			E			E			E			E											
Magnesium Carbonate	Aq	=			E	G		E			E			E	E		E			E			E		
Magnesium Chloride	Aq	G			E	G		E	G	G	E	G		E	E		E			E			E		
Magnesium Fluoride		E			E			G			E			E											
Magnesium Hydrate		G			G			G	F		G			E	E	G									
Magnesium Hydroxide	Aq	E			G	F		E	G	G	E	G		E	E		E			E			E		
Magnesium Lye		E						G			E			E											
Magnesium Nitrate	Aq	E	G		E			E	G		E			E	G		E			E			E		
Magnesium Oxide		E			E			G			E			E											
Magnesium Phosphate		E			E			E			E			E											
Magnesium Sulphate	Aq	E	G		E	G		E	G		E			E	E		E			E			E		
Magnesium Thyosulphate		E			E			G			E			E											
Magnesium Ammonium Sulphate		E			E			E			E			E											
Malathion 50% in Aromatic Solvents		=			=			=			E			E											
Maleic Acid	Aq	=			=			=			G			E	E		E	E		E	G		E	=	
Maleic Acid Anhydride		E			E			E			E			E			E			E			E		
Maleic Acid Diethylester		E			=			E			E			E	E										
Maleic Acid Dimethylester		E			=			E			=			E											
Maleic Anhydride		G			=			E			=			E											
Malic Acid, aqueous	50	E			E			G			E			E	E										
Malonic Acid Dimethylester		E			=			E			=			E											
Manganese Sulphate	Aq	E	G		E	G		E	G		E			E	E	G	E			E			E		
Manganese Sulphide		=			E			E	G		E			E	E	G	G			E			E		
Manganese Sulphite					E			E	G		E			E	E	G	E			E			E		
Manganous Acid								G																	
Mercury		E			E			E			E			E	E		E			E			E		
Mercury (I) Chloride	Aq	E			E			E			E			E											
Mercury (I) Cyanide	Aq							G						E											

Telefoon
 +31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Mercury (I) Nitrate	Aq	E			E			E			E			E											
Mercurous (II) Acetate		E			E			E			E														
Mercurous Chloride		E			E			E			E			E			E			E			E		
Mercurous Cyanide								G																	
Mercurous Nitrate		E			E			E			E			E											
Mercurous (II) Sulphide		E			E			G			E			E											
Mesityl Oxide		F			=			=			=			E	F										
Methacrylic Acid											G						=			=			G		
Methaketone		F												E											
Methallyl Alcohol		F			=																				
Methanal		G			=			G	=		G			E	E										
Methane		E			F						F			E			=			=			=		
Methane Acid		E	G		G	=		E	G		E	G		E	E										
Methanol		F	=		F			E	G		E	G		E	E		E			E			E		
Methyl Acetate		F			=			=			=			E			=			=			E		
Methyl Acetoacetate		F			=			=			=			E											
Methyl Acetone		G			=			=			=			E											
Methyl Acrylate					=			=			=			E			=			=			G		
Methyl Alcohol		F	=		F			E	G		E	G		E	E										
Methyl Aldehyde		G			F			G	=		G			E	E										
Methyl Amine	20	G			F						F			E											
Methyl Benzene		=			=			=			E			E	=										
Methyl Bromide		G			=			=			E			=			=			=			=		
Methyl Butanol		G			F			G			F			E											
Methyl Butanone		G			=			=			=														
Methyl Carbitol					=			=						E											
Methyl Cellosolve		G			G			=			=			E											
Methyl Chloride		=			=			=			E			G			=			=			=		
Methyl Chloroacetate		E			=			=			=			E	G										
Methyl Chloroformate		=			=			=			=			G											
Methyl Cyanide		F			=			F			=			E											
Methyl Cyclohexane		=			=			=			E			E	F		=			=			=		
Methyl Cyclopentane		=						=			E			E											
Methyl Formate		E			=			=			=			G			=			=			E		
Methyl Glycol		E			E			E			=			E	E										
Methyl Hexanol					E			E			G			E			=			=			F		
Methyl Hexanone		=			=			=			=			E											
Methyl Iodide		E			=																				
Methyl Methacrylate		G			=			E			=			E			=			=			G		

Telefoon
+31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Methyl Oleate		G			=			=			G														
Methyl Phenol		=			F	=		=			E			E											
Methyl Salicilate		G			=					=				E	G		=			=			G		
Methyl Styrol		=			=			=						E											
Methyl Allyl Acetate					=			=						E											
Methyl Allyl Chloride		G			=			=						E											
Methyl Amyl Acetate		G			=			=			=			E											
Methyl Amyl Alcohol					E			=			=			E											
Methyl Amyl Carbinol					E			G						E											
Methyl Amyl Ketone		G			=			=			=			E											
Methyl Butyl Ketone		E			=			=			=						=			=			E		
Methyl Dichloroacetate		E			=			=			=			E	G										
Methyl Ethyl Ketone (MEK)		F			=			=			=			E			=			=			E		
Methyl Glycol Acetate		G			=			F			=			E											
Methyl Hexyl Ketone		F			=			=			=			E			=			=			E		
Methyl Isobutyl Carbinol					G			G			G			E											
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)		F			=			=			=			E	F		=			=			E		
Methyl Isopropyl Ketone		=			=			=			=			E			=			=			E		
Methyl Propyl Carbinol		G			F			=			=			E											
Methyl Propyl Ether					=			=						E			=			=			=		
Methyl Propyl Ketone					=			=			=			E	F		=			=			E		
Methylene Bromide		=			=			=			F			G			=			=			=		
Methylene Chloride		=			=			=			G	=		G			=			=			=		
Methylene Chlorobromide		=			=			=			E			=											
3-Methoxypropanol		E			E			E			G														
Mineral Oils		=			E			G			E			E	G		=			=			=		
Mineral Spirits		=			E			=			E			E											
Mirbane Oil		=			=			=			=			E	G										
Mobil XRM 206 A		=						=			E	E	G												
Molten Sulphur		=			=			G			E	E	G												
Monobutyl Ether		=			=			=			=			E											
Monochloroacetic Acid		G			=			=			=			E	E										
Monochlorobenzene		=			=			=			E			E											
Monochlorodifluoromethane		=						E			=			F											
Monochloroethylene		=			=			=			E			=											
Monochloromethane		G			=			=			E			G											
Monoethanol Amine		=			F						=			E											
Monoethyl Amine		=			F			=			=			E											
Monofluorotrichloromethane					=						=			E											

Telefoon
+31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM	NBR1	CSM	FPM	UHMWPE	NR	SBR	IIR
	21° 65° 76°	21° 65° 76°	21° 65° 76°	21° 65° 76°	21° 65° 76°	21° 65° 76°	21° 65° 76°	21° 65° 76°	21° 65° 76°
Monohydroxibenzene	G	=	=	E	E				
Monoisopropanol Amine	G	F	=	=	E				
Monomethyl Ether	=	E	G	E					
Monovinyl Acetate	G	E	G	E					
Monovinyl Acetylene	G	E	G	E					
Motor Oil	=	E	=	E	E G	=	=	=	
Mould Oil	=	G	=	E	E				
Muriatic Acid	15 E	F	E G	E G G	E E				
Muriatic Acid	33 E	=	E G	E G	E E				
Muriatic Acid	37 G F	=	E F	E G	E E				
Naphta	=	E	=	E	E	=	=	=	
Naphtalene	=	F =	=	E E G	E G G	=	=	=	
Naphtene	=	=	=	E	E E				
Naphtenic Acid	=	F	=	E	E				
Natural Gas	=	G	E	E	E				
Neohexane	=	=	=	E	E				
Neutral Oil	=	E	=	E	E				
Neu-Tri®	=	=	=	E	G =				
Nickel Acetate	G	=	=	=	E	E	E	E	
Nickel Chloride	E G	E G	E G	E	E E	E	E	E	
Nickel Nitrate	Aq E G	E	E G	E	E E	E	E	E	
Nickel Sulphate	Aq E G	E G	E G	E	E E	E	E	E	
Nickel Vitriol	Aq E G	E G	E G	E	E E				
Nickel Ammonium Sulphate	E	E	E	E	E				
Nickel Plating Solutions		F	G		E				
Nicotine Salts					E				
Nicotine Sulphate	G	G			E				
Nitric Acid	10 E G	=	E	E	E E	= = =	= = =	E E E	
Nitric Acid	20 E G	=	E =	E	E E	= =	= =	E E	
Nitric Acid	40 G =	=	E =	E	G =				
Nitric Acid	60 =	=	F =	G	G	=	=	F	
Nitric Acid	70 =	=	=	F =	G				
Nitric Acid Fuming	=	=	=	F =	=	=	=	=	
Nitrobenzene	=	=	=	=	E G	=	=	=	
Nitrogen Gas	E	=	E	E	E	E	E	E	
Nitromethane	G	=	=	E	E	G	F	G	
Nitrooctane		=			E				
Nitropropane	E	=	E	=	E	F	=	G	
Nitrogen Tetraoxide	F	=	=	=		=	=	=	

Telefoon
 +31 (0) 545 221678
E-mail
 info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not Recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Nitrous Acid	10	F		=				E			=			E											
Nitrous Gas		E		=				E			E			E											
Nitrous Oxide		E		E				E			E			E			E			E			E		
Nitrosyl Chloride														E											
Nitrotoluol		=		=				=			G			E											
Nonanol		=		E				E			E			E E											
Nonyl Alcohol		=		E				E			E			E E											
4-Nonyl Phenol		=		=				=			E			E											
Nonenes		=		E				=			E			E											
Octachlorotoluene		=		=				=			E														
Octadecanoic Acid		E		E F				F =			E			E G											
Octane		=		E				=			G			E			=			=			=		
Octanol		E		E				G			E			E			F			F			F		
Octene		=		E							E														
Octyl Acetate		F		=				=			=			E			=			=			E		
Octyl Adipate		F		=				=																	
Octyl Alcohol		E		E				G			E			E											
Octyl Aldehyde				=				=						E											
Octyl Amine		G		F				=			=			E			=			=			G		
Octyl Carbinol		E		E				E			G			E											
Octylene Glycol		E		E				E			E			G			E			E			E		
Oil. Petroleum		=		E G F				F			E E G			E G											
Oleic Acid		=		E F				F =			G			E G			=			=			F		
Oleum		=		=				F			E			F											
Oleum Spirits		=		=				=			=			E											
Orthodichlorobenzene		=		=				=			G			G			=			=			=		
Orthoxylene		=		=				=			E			G											
Oxalic Acid	10	E		E				G			E			E E			G			G			E		
O-Oxybenzoic Acid		E		E										E											
Oxygen		G		=				E			E			E E			=			=			G		
Oxytoluene		=		F =				=			E			E											
Ozone Gas		G		=				E			E			G =			=			=			G		
Paint		Refer to Vehicle or Thinner																							
Paint Oil		Refer to Thinner																							
Palatinol® C		E		=							F			E F											
Palm Oil		G		E				G			E			E			=			=			G		
Palmitic Acid		G		E F				F =			E			E E			=			=			F		
Paper Makers Alum		E		E				E G			E			E E G											
Paradichlorobenzene		=		=				=			G			G											

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Paradichlorobenzol (Moth Crystals)		=			=			=			G			G											
Paraffin		E	G	F	E	G		=			E	G	G	E			=	=	=	=	=	=	F	F	F
Paraffin Oils		=			E			=			E			E	E										
Paraformaldehyde		E			G						F			E	E										
Paraxylene		=			=			=			E			E											
Para San	10													E											
Paris Green	37													E											
Peanut Oil		=			E			F			E			E			=		=				G		
Pelargonic Acid		=			=			=			=			E											
Pentachloroethane		=			E			=			E			E											
Pentachlorophenol		=			=						E			E											
Pentachlorophenol-Kerosene 10-90%		=			=						E			E											
Pentane		=			E			G			E			E			=		=				=		
Pentanone		=			=			=			=			E											
Pentanol		G			E			E	E	G	E	E	G	E	E										
Pentene		=			E			G			E			E											
Perchloroethylene		=			=			=			E			F	=		=		=				=		
Perchloric Acid	10	F			=			F			G			E	E										
Petrolatum		=			E			E			E			E											
Petroleum Crude		=			E	G	F	F			E	E	G	E	G		=		=				=		
Petroleum Ether (Naphta)		=			E			=			E			E											
Petroleum Oils		=			E	G	F	=			E			E	G										
Phenol		=			=			=			E	G	G	E	G		=		=				G		
Phenolsulfonic acid	10	G			=			=			=			G			=		=				G		
Phenyl Amine		G	F		=			=			E			E	E										
Phenyl Benzene		=			=			=			E			E											
Phenyl Chloride		=			=			=			E			E			=		=				=		
Phenyl Ethylene		=			=						E			E											
Phenyl Hydrazine		G			=			=			E			G	F		F		F				G		
Phenyl Ethyl Ether		=			=			=			=			E											
Phenylformic Acid		E			E			G			E			E											
Phorone		=			=			=			=			E											
Phosphate Esters		=			=						F			E			=		=				E		
Phosphoric Acid	20	E			F			E	G	G	E	G	G	E	E		=		=				E		
Phosphoric Acid	50	E			=			E	G	G	E	G	G	E	E										
Phosphoric Acid	70	G			=			E	G	G	E			E	E										
Phosphoric Acid	85	F			=			E	G	F	E			E	F										
Phosphoric Acid Ester		E			=			=			=			E											
Phosphoric Oxide Chloride		F			=			F			E			E											

Telefoon
+31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Phosphorous Trichloride		=			=			=			E			E	F										
Phtalic Acid	50	E			E			E			E			E	E										
Phtalic Anhydride	Aq													E											
Phtalic Acid Dibutylester		E			=						F			E	F										
Pickling Solution 1.7% Nitric Acid-4% HF		=			=			E	G		E	F		E											
Pickling Solution 20% Nitric Acid-4% HF		=			=			E			E			E			=		=				G		
Picric Acid Molten		=			=			F			F			=			=		=				G		
Picric Acid	1	E			E	F		E			E			E			=		=				G		
Pinene		=			E			=			E			E											
Pine Oil		=			F			=			G			E			=		=				=		
Pine Tar		=			=			=			=			G			=		=				=		
Piperidine		=			=			=			=						=		=				G		
Pitch		=			G																				
Plating Solutions (Chrome)		E						F			E														
Polybutyl Acrylate Latex		E			E			E			E			E											
Polyethylene Glycol		F	=		E			E	G		E	G		E			E		E				E		
Polyisocyanates		=			=			=																	
Polypropylene Glycol		E			E			E	G		E			E											
Polyurethanes		G	=											E											
Polyvinyl Acetate Emulsion		E						G			E														
Polyvinyl Alcohol		E	G		E			E																	
Potassium Acetate	Aq	E			E			=			E			E			E		E				E		
Potassium Bicarbonate	Aq	E			E			E			E			E	E		E		E				E		
Potassium Bichromate	Aq	E	G		G			E	G	G	E	G		E	E										
Potassium Biphosphate		E			G			G			E			E											
Potassium Bisulphate	Aq	E			E			E	G		E			E	E		E		E				E		
Potassium Bisulphite	Aq	E			E			E	G		E			E	E		G		E				E		
Potassium Borate	1	E			E			E			E			E	E										
Potassium Bromate	10	E			E			E			E			E	E										
Potassium Bromide	Aq	E			E			E			E			E	E										
Potassium Carbonate	Aq	E			E	G		E	G		E			E	E		E		E				E		
Potassium Chlorate	Aq	E			E	G		E			E			E	E										
Potassium Chloride	Aq	E			E	G		E	G		E			E	E		E		E				E		
Potassium Chromate	Aq							F	=					E	E		E		E				E		
Potassium Chromosulphate	Aq	E			E			E			E			E	E										
Potassium Cyanide	Aq	E			E	G		E			E			E	E		E		E				E		
Potassium Cuprocyanide		E			E			E			E			E											
Potassium Fluoride	Aq	E			E			G	F		E			E	E										
Potassium Hydrate		E			E			G	F		=			E	E	G									

Telefoon
 +31 (0) 545 221678
E-mail
 info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Potassium Hydroxide	20	E	G	F	G			E	G	G	E	G		E	E		G			F			E		
Potassium Hydroxide	50	E	G		=			E	G		E	G		E	E										
Potassium Iodide	Aq	E			E			E			E			E	E										
Potassium Monosulphide		E			E						E			E											
Potassium Nitrate	Aq	E	G		E			E	G		E	G		E	E	G	E			E			E		
Potassium Nitrite		E	G		E			G			E	E		E											
Potassium Oxalate		E			E			G			E			E											
Potassium Oxide		E			E						E			E											
Potassium Perchlorate	Aq	E			E			E			E			E											
Potassium Permanganate, aqueous	10	E	=		=			E			E			E	E		E			E			E		
Potassium Persulphate	Aq	E			E			E			E			E	E										
Potassium Phosphate	Aq	E			E			E			E			E	E										
Potassium Pyrochromate	Aq	E	G		G			E	G	G	E	G		E	E										
Potassium Silicate		E			E			E	G		E			E	E	G	E			E			E		
Potassium Sulphate	Aq	E	G		E	G		E	G		E			E	E		E			E			E		
Potassium Sulphide	Aq	E	G		E	G		E	G		E			E	E		G			E			E		
Potassium Sulphite		E			E			E	G		E			E	E		G			E			E		
Potassium Thiosulphate	Aq	E			E			E			E			E	E										
Potassium Hydrogen Sulphate	Aq	E			E			E	G		E			E	E										
Potassium Peroxide Bisulphate	Aq	E			E			E			E			E	E										
Producer's Gas		=			E			G			E														
Propane Gas		=			E			E			E			E			=			=			=		
Propane Liquid		=			E			=			E			E											
Propanediol		E			E			E			E			E	E		E			E			E		
Propanetriol		E			E						E														
Propanol		E	G		E			E	G		E			E	E		E			E			E		
Propanone		G			=			F			=			E	E										
Propellor Oil		=																							
Propenol		E			E			E			E			E	E										
Propergol JP1 - JP5		=			E						E			E											
Propionic Acid	Aq	E			=			=			E			E											
Propion		F			=			=			=			E											
Propionitrile					=						=			E											
Propyl Acetate		F			=			=			=			E			=			=			G		
Propyl Alcohol		E	G		E			E	G		E			E	E										
Propyl Aldehyde		F			=			=			=			E			=			=			E		
Propyl Amine		F			=			=			=			E			=			=			G		
Propyl Chloride		=			=			=			G			G			=			=			=		
Propyl Nitrate		G			=			G			=			E											

Telefoon
 +31 (0) 545 221678
E-mail
 info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Propylene		=			=			=			E			E											
Propylene Diamine		=			F			=			=			E			=			=			G		
Propylene Dichloride	99	=			=			=			G			=											
Propylene Glycol		E			E			E			E			E	E		E			E			E		
Propylene Oxyde		E			=			=			=			E	E										
Pydraul Hydraulic Fluids		G			=			=			E			G											
Pyranols 1467-1476		=			G			=			E			E			=			=			=		
Pyrene		=			=			=			E	G		F	=										
Pyridine		F			=			=			=			E	G		=			=			F		
Pyroligneous Acid		G						G																	
Pyrolle		=			=						=			E											
Propionic Acid	Aq	E			=			=			E			E											
Quenching Oil																									
Rance Oil														E											
Rape Seed Oil		G			G			G			E			G											
Red Oil		=			G			G			E			E											
Richfield A		=			=			=			=			G											
Richfield D	33	=			G						F			G											
Rosin Oil											E			E											
Rotenone and Water		E			G			E			E			E											
Round-Up		E			G																				
Saccharose		E			E			E			E			E											
Salyclic Acid		E			E			E			E			E	E		E			E			E		
Sea Water		E	G		E	G		E			E			E	E		E			E			E		
Sewage		G			E			E			E			E	G		G			G			E		
Silica Gel														E											
Silicate of Soda		E			E	G		E	G		E			E	E	G									
Silicate Esters		=			G			E			E														
Silicone Grease		E			E	G		E			E			E	E		E			E			E		
Silicone Oils		E			E	G		E			E			E	E		E			E			E		
Silver Azotate	Aq	E			E						E			E											
Silver Cyanide		G						G						E											
Silver Nitrate	Aq	E	G		E			E	G		E			E	E		E			E			E		
Silver Salts	Aq	E			E			E			E			E	E										
Skelly Solvent		=			E			=			=			E											
Skydrol® Hydraulic Fluids		G			=			=			=			E											
Soap Oil					E									E											
Soap Solutions	Aq	E	E	G	E	G		E	G	G	E	G	G	E	E										
Soda Ash		E			E	G		E	G		E			E	E										

Telefoon
+31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Soda Caustic	20	E	G	G	E	G		E	G	G	E			E	E		F			F		E			
Soda Caustic	40	G	G	G	=			E	G	G	E	=		E	E										
Soda Caustic	50	G	G	G	=			E	G	G	=			E	E										
Soda Caustic	70	=			=			E	G	G	=			E	E										
Soda Lime		E			G			G	F		=			E	E	G									
Soda Niter		E	G		E			E	G		E	G		E	E	G									
Sodium Acetate	Aq	E			F			=			E			E	E		E			E		E			
Sodium Aluminate	Aq	E			E			E			E			E	E		E			E		E			
Sodium Benzoate								G						E	E										
Sodium Bicarbonate	Aq	E			E	G		E			E			E	E		E			E		E			
Sodium Bichromate	20	G			=			E	G	G	E			E			F			F		E			
Sodium Biphosphate	Aq				E			G						E			E			E		E			
Sodium Bisulphate	Aq	E			E			E	G		E			E	E										
Sodium Bisulphide		E			E						E			E											
Sodium Bisulphite	Aq	E			E	G		E	G		E			E	E		G			E		E			
Sodium Bitartrate		E			E			G			E			E											
Sodium Borate		E			E	G		E			E			E	E		E			E		E			
Sodium Carbonate	Aq	G			E	G		E	G		E			E	E		E			E		E			
Sodium Chlorate	Aq	E			G	=		E			E			E	E										
Sodium Chloride		E			E	G		E	G		E			E	E		E			E		E			
Sodium Chlorite	Aq	E			=			E			E			E	E										
Sodium Chromate		G						F	=		E			E			F			F		E			
Sodium Cyanide	30	E			E	G		E	G		E			E	E		E			E		E			
Sodium Ethoxide					G			E						E											
Sodium Fluoaluminat	10				E			E			E			E											
Sodium Fluoride		E			E			E			E			E	E		E			E		E			
Sodium Formate		G						G						E											
Sodium Hydrate	20	E			E			=																	
Sodium Hydroxide	20	E	G	G	E	G		E	G	G	E	G		E	E										
Sodium Hydroxide	40	G	G	G	=			E	G	G	E	G		E	E										
Sodium Hydroxide	50	G	G	G	=			E	G	G	E	G		E	E										
Sodium Hydroxide	70	=			=			E	G	G	=			E	E										
Sodium Hypochloride	Aq	E			=			E			E			E											
Sodium Hypochlorite	5	G	G		=			E	G		E	G		E	F		=			=		G			
Sodium Hypochlorite	20	G			=			E	F	=	E	G		E	F										
Sodium Hypochlorite	30	G			=			G			G			G	F										
Sodium Iodide		E			E			E			E			E											
Sodium Methaphosphate	Aq	E			E			G			E			E			E			E		E			
Sodium Nitrate	Aq	E	G		E			E	G		E	G		E	E	G	E			E		E			

Telefoon
+31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Sodium Nitrite	Aq	E			E			E			E			E	E		E			E			E		
Sodium Oxalate		E			G			G			E			E											
Sodium Perborate	Aq	G	G	G	G	F		E			E			E	G		G			G			E		
Sodium Perchlorate	Aq	E						G			E			E	E										
Sodium Peroxide, aqueous	10	F			G			E	G	G	E			E	E										
Sodium Phosphate	Aq	E			G			E	G		E			E	E		E			E			E		
Sodium Pyrosulphite		E			E	G		E	G		E			E	E	G									
Sodium Silicate	Aq	E			E	G		E	G		E			E	E	G	E			E			E		
Sodium Sulphate	Aq	E	G		E	G		E	G		E			E	E	G	E			E			E		
Sodium Sulphydrate		E			E			E			E			E											
Sodium Sulphide	Aq	E	G		E	G		E	G		E			E	E	G	G			G			E		
Sodium Sulphite		E			E			E	G		E			E			G			E			E		
Sodium Thyosulphate	Aq	E			E			E	G		E			E	E	G	E			E			E		
Sodium Hydrogen Sulphide	Aq	E			E			E			E			E											
Soybean Oil		=			E			=			E			E			=			=			=		
Spindle Oil		=			E			=			E			F	F										
Stannic Chloride	Aq	G	F		E			E	G		E	G		E	E		E			E			E		
Stannic Sulphide		E			E			E	G		E			E	E		G			E			E		
Stannous Chloride	15	F			E			E	G	G	E			E	E		E			E			E		
Stannous Sulphide		E			E			E	G					E	E		G			E			E		
Starch	Aq	E			E			E			E			E	E										
Steam		Use Steam Hoses Only																							
Stearic Acid		E			E	F		F	=		E			E	G		F			F			G		
Stoddards Solvent		=			E			=			E			E			=			=			=		
Styrene Monomer		=			=			=			E			E			=			=			=		
Sugar Solutions		E			E			E			E			E	E										
Sulphamic Acid		F			=			G						F											
Sulphite Liquor		G			F			G			E														
Sulphonic Acid		=			=			F			=						=			=			F		
Sulphonitric Acid		=			=						=														
Sulphur		E			=			E			E			E	E										
Sulphur Molten		=			=			G			E	E	G	=											
Sulphur Chloride		F			=			E			E			E			=			=			=		
Sulphur Dioxide Dry		E			=			G			E			E	E		=			=			G		
Sulphur Dioxide Liquid		=			=			G			E			E	E										
Sulphur Hexafluoride		E			E			E			E														
Sulphur Trioxide Dry		=			=			=			E			=			=			=			G		
Sulphuric Acid, aqueous	10	E	G		F			E	G	G	E			E	E										
Sulphuric Acid, aqueous	20	E	G		F	=		E	G	G	E			E	E		F			=			E		

Telefoon

+31 (0) 545 221678

E-mail

info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Sulphuric Acid, aqueous	30	E		=				E	G	G	E			E	E										
Sulphuric Acid, aqueous	50	G		=				E	G	G	E			E	E		=			=			G		
Sulphuric Acid, aqueous	75	F		=				E	G		E			E	E										
Sulphuric Acid, aqueous	95	=		=				F	=		G			E			=			=			=		
Sulphuric Acid, aqueous	98	=		=				=			=			F											
Sulphuric Acid Fuming	20	=		=				F			E			F			=			=			=		
Sulphuric Ether		=		=				=			=			E	F										
Sulphuryl Chloride		F		=				E			E			E											
Sulphurous Acid	10	E		=				E	G		=			E	E		=			=			E		
Sulphurous Acid		E		=				E	G		F			E	E										
Summer Oil		E		E										E											
Sunoco XS 820											E	E	G												
Tall Oil		=		F				G			E			E											
Tallow		=		E	G			=			G			E	E										
Tallow Acid		E		E							E			E											
Tanners Oil								=																	
Tannic Acid, aqueous	10	E	G		G	F		E	G		E	G		E	E		G			G			E		
Tanning Liquors		=		E				F			E			E											
Tar		=		E	G			=			E			=											
Tar Oil		=		=				=			=			F											
Tartaric Acid, aqueous	20	E	G		F	=		E	G	G	E			E	E		E			E			E		
Terpineol		=		=				=			E			E			=			=			F		
Tertiary Butyl Alcohol		G		E				G			E			E			F			F			F		
Tetrabromoethane		=		=				=			E			F	=										
Tetrachlorobenzene		=		=				=			G			G			=			=			=		
Tetrachloroethane		=		=				=			E			F	=		=			=			=		
Tetrachloroethylene		=		=				=			E			F	=		=			=			=		
Tetrachloromethane		=		=				=			E	G		F	=		=			=			=		
Tetrachloronaphtalene		=		=				=			G			G			=			=			=		
Tetrachlorodifluoroethane		=		G							G														
Tetradecanol		E		E				E						E											
Tetraethylene Glycol		E		E				E	G		E			E			E			E			E		
Tetrahydrofuran		=		=				=			=			E	=		=			=			=		
Tetrahydronaphtalene		=		=				=			E			G											
Thionyl Chloride		=		=				=			G			=			=			=			=		
Thiopene		=		=				=			E			E	=		=			=			=		
Tincal		E		F							E			E											
Tin Chloride, aqueous	Aq	G	F		E			E	G		E	G		E	E										
Tin Tetrachloride	Aq	G	F		E			E	G		E	G		E	E										

Telefoon
+31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Titanium Tetrachloride		=			=			=			E			G											
Toluene		=			=			=			E			E			=			=			=		
Toluene Diisocyanate		E						=			F	=													
Toluidine		=			=			=			=			G											
Toluol		=			=			=			E			E	=										
Toxaphene®	12	=			G									G											
Transformer Oils:																	=			=			=		
Petroleum Base		=			G			=			E			E											
Chlorinated Phenyl Base Askareis		=			=			=						G											
Transmissions Fluids A		=			F	=		=			E			E	G										
Transmissions Fluids B		=			F	=		=						E											
Triacetin		E			E			G			=			E			F			F			E		
Tributyl Amine					F			=						E			=			=			E		
Tributyl Phosphate		F			=			=			G	F		E	E		=			=			F		
Tributoxy Ethyl Phosphate		F			=			=			=														
Trichloroacetic Acid, aqueous	50	G			G			=			E			E	E										
Trichlorobenzene		=			=			=			G			G	=		=			=			=		
Trichloroethane		=			=			=			E			E			=			=			=		
Trichloroethylene		=			=			=			E			G	=		=			=			=		
Trichloroethyl Phosphate (TCEF)		E			=			E			E			E			=			=			G		
Trichloromethane		=			G			E			E			E											
Trichloropropane		=			=			=			E			E			=			=			=		
Trichlorofluoromethane		=			G			E			E			E											
Trichlorotrifluoroethane		=			G			E			E														
Tricresyl Phosphate		F			=			=			E	E	G	E	E										
Tridecanol					E			E						E											
Triethanolamine		G			F	=		E	G		=			E	G		=			=			E		
Triethyl Amine		=			F	=		F			G			E			=			=			E		
Triethylene Glycol		E	E		E	G		E	E		E	G		E	E		E			E			E		
Trimethyl Amine		=			F	=		F			G			E											
2-2-4-Trimethyl Amine Pentane		=			E						E														
Trinitrophenol		E			E	F		E			E			E											
Trinitrotoluene		=			=			G			G			=			=			=			=		
Trioctyl Phosphate		E			=			=			E			E	F										
Trioxybenzoic Acid		E			E						E														
Trioxypropane		E			E	G		E	G	G	E	E	G	E	G										
Triphenyl Phosphate		G			=			=			F			E			=			=			G		
Trisodium Phosphate		E			G			E	G		E			E	E										
Triethyl Phosphate		F			=			=			G			E											

Telefoon
+31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Tung Oil		=			E			E			E			E	G										
Turbine Oil		=			G			=			E			E			=			=					
Turpentine		=			E			=			E	G		E	F										
Uconol		E			E						E			E											
Ucon® Hydrolube Oils		=			E			=			E			E											
Undecanol		E			E			E			G			E			=			=			F		
Unsymmetrical Dimethyl Hydrazine		G			F			G			=														
Uran					G			E						E											
Urea, aqueous	33	E			E			E			E			E	E		E			E			E		
Urine		E			E			E			E			E	E										
Varnish		=			G			F			E			E			=			=			=		
Vaseline		=			E			E			E			E			=			=			F		
Versilube®		E			E			E			E			E											
Vinegar		G			G			E			E			E	E		G			F			E		
Vinyl Acetate		E			=			=			=			E			=			=			E		
Vinyl Benzene		=			=			=			E			G			=			=			=		
Vinyl Carbinol		E			E			E			E			E	E										
Vinyl Chloride		=			=			=			E			=			=			=			=		
Vinyl Cyanide		G			=			=			=			E	E										
Vinyl Ether		=			=			=			=			G			=			=			=		
Vinyl Fluoride		=			=			=			=			E											
Vinyl Toluene		=			=			=			E			E			=			=			=		
Vinyl Trichloride		=			=			=			E			E			=			=			=		
V.M. and P. Naphta		=			E			=			E			F											
Vitriol Ether		=			F						=			E											
Walnut Oil		E			E			E			E			E	F										
Water Demineralized		G						E			E			E											
Water Distilled		E			E			E			E			E	E										
Water Fresh		E	G	G	E	G	G	E	G	G	E	G	G	E	E	G	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Water Salt		E			E			E			E	G		E	E	G	E	G	G	E	E	E	E	E	E
Water Containing Oxidising Salts		E			E			E			E			G											
Water Glass		E			E	G		E	G		E			E	E	G									
Water Works Primer Solvent																									
Wax Distillate														E											
White Liquor		=			E			E																	
White Oil	10	=			E			=			E			G	F										
White Spirit		=			E			=			E			E											
Wood Alcohol		F	=		F			E	G		E	G		E	E										
Wool Oil		=			E			=			E														

Telefoon
+31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl

E = Excellent, G = Good F = Fair, = Not recommended	%	EPDM			NBR1			CSM			FPM			UHMWPE			NR			SBR			IIR		
		21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°	21°	65°	76°
Xylene		=			=			=			E			E	=		=			=			=		
Xylenol		=			=			=			E			F											
Xylidine		F			=			=			=			E											
Xylol		=			=			=			E			E	=										
Zeolites		E			E			E			E			E			E			E			E		
Zinc Acetate	Aq	F			=			=			=			E			E			E			E		
Zinc Carbonate		E			E			E	G		E			E	E		E			E			E		
Zinc Chloride	Aq	E			G			E	G	G	E			E	E		E			E			E		
Zinc Chromate		=			E	G		=			E			G	G		G			G			E		
Zinc Oxide														E	E										
Zinc Salts, aqueous														E	E										
Zinc Sludge														E	E										
Zinc Stearate														E	E										
Zinc Sulphate	Aq	E	G		E	G		E	G		E			E	E		E			E			E		

Telefoon
+31 (0) 545 221678
E-mail
info@reefhors.nl